

أنقى دامب SB عازل مطاطي للمناطق الرطبة



www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

الصحة والسلامة:

ملامسة الجلد والعين: تجنب دخول المنتج إلى العينين والجلد. المنتج غير سام ويمكن إزالته بكمية كبيرة من الماء. يجب استشارة الطبيب في الحالات غير الطبيعية. يرجى الرجوع إلى نشرة السلامة والوقاية لمزيد من المعلومات.

القابلية للاشتعال: المنتج غير قابل للاشتعال وغير سام تمامًا عند الجفاف.

التنظيف: أنقى دامب SB منتج ذو أساس مائي. يمكن تنظيف المعدات بالماء مباشرة بعد الاستخدام. يمكن كشط المعدات التي جف عليها المنتج ميكانيكيًا وغسلها بالماء.

مدة الصلاحية:

١٢ شهرًا للمنتج غير المستخدم والمفتوح. يوصى باستخدام المنتجات بالأولوية حسب تواريخ الإنتاج.

التعبئة:

يتم توريد المنتج في دلو صفح أو دلو بلاستيكي بسعة ٢٠ كجم أو ١٥ كجم، حسب الطلب.

المواصفات الفنية:

الطريقة القياسية	أنقى دامب SB	الخصائص
غير محدد	معجون سميكة أسود مائل للزرقة	اللون
	/ فيلم أسود عند الجفاف	
ASTM- A3245	صفر	نفذية الماء
ASTM- D 1475	٦٨-٦٥	المحتوى الصلب
	١.٤	الكثافة (كجم/لتر)
ASTM- D 2370	٣٥.٠	الاستطالة (%)
48		
ASTM- C 4125	٤٨	إجمالي وقت الجفاف (ساعة)
	٦٥٠٠ - ٥٠٠٠	اللزوجة، بروكفيل
		٢٠، سرعة (سنتيوار)
ASTM- D	٧٠	صلابة Shore A
2240-05		(لفيلم الجاف)

الوصف:

أنقى دامب SB هو دهان لاتكس للمناطق الرطبة والجافة. يوفر عزلاً مرئياً ومقاوماً للماء مع مقاومة جيدة للظروف الجوية. يتميز أنقى دامب SB بمرونة جيدة ومناسب بشكل مثالي للاستخدام على الأسطح الخرسانية ويتم تطبيقه بالفرشاة أو الرش أو المساحة المطاطية. أنقى دامب SB هو مزيج من بوليمرات مقاومة للطقس والماء، ومواد مالئة، وراتجات أكريليك، وزيت بيتومينية.

المزايا:

- عزل مائي عالي المرونة.
- التصاق جيد لمعظم الأسطح.
- عزل ضد الرطوبة، البلل والأملاح.
- اقتصادي وسهل التنفيذ.

اماكن التطبيق:

- يتم تطبيقه كطبقة عازلة في الأساس وفوق الأساس.
- يتم تطبيقه على الأرضيات الرطبة (الحمامات، المطابخ، الأسقف).
- على الأسطح البيتومينية.
- على الأنابيب الأسمنتية وخزانات معالجة مياه الصرف الصحي.

طريقة التطبيق:

يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من الغبار والزيت والشحوم والأجزاء المفككة.

الطبقة الأساسية: يمكن تخفيف المنتج بكمية مناسبة من الماء التنظيف (٢-٣ لتر لكل ٢٠ كجم من المنتج) وتطبيقه على الأسطح المراد عزلها كطبقة أساسية لاصقة ورابطة وسهلة الاختراق قبل تطبيق الطبقات النهائية. يجب ترك الطبقة الأساسية لمدة كافية قبل البدء في تنفيذ الطبقات التالية.

الطبقة النهائية: يتم تطبيق الكمية المناسبة من الطلاء بعد جفاف الطبقة الأساسية. يمكن تنفيذ عدة طبقات متعاضدة. يجب معالجة وتقوية جميع الوصلات والشقوق بألياف غير منسوجة أو شبكة من الألياف الزجاجية. يترك طبقة الطلاء لمدة ٢٤ ساعة قبل تطبيق طبقة أخرى. لا ينصح بتطبيق الطلاء عند هطول الأمطار. يجب الانتظار لمدة ٤٨ ساعة أو التأكد من جفاف السطح تمامًا.

التغطية:

عند تطبيق المنتج باستخدام مسدس الرش أو الأسطوانة أو الفرشاة، يتم إنتاج طبقة بسماكة ١ مم بعد الجفاف. بهذه السماكة، يغطي ١ كجم من المنتج مساحة سطح ١ متر مربع. تختلف التغطية حسب حالة السطح وطريقة استخدام المواد.