



أنقى دامب WB الطلاء المرن العازل للرطوبة والماء

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

الصحة والسلامة:

ملامسة الجلد والعين: تجنب ملامسة العينين والجلد لفترة طويلة. للحصول على معلومات مفصلة، يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات سلامة المواد ذات الصلة.

القابلية للاشتعال: غير قابل للاشتعال وغير خطر؛ المواد الجافة قد تحترق.

التنظيف: أنقى دامب WB مادة ذات أساس مائي؛ يمكن تنظيف الأدوات بالماء مباشرة بعد الاستخدام. لا يمكن إزالة المواد الجافة إلا ميكانيكياً.

مدة الصلاحية:

١٢ شهراً للعبوات غير المفتوحة. استخدم المخزون الأقدم أولاً.

المواصفات الفنية:

الخصائص	الطريقة القياسية	أنقى دامب WB
المظهر		معجون أسود كثيف
نفاذية الماء	ASTM-A3245	≈ صفر
المحتوى الصلب	ASTM-D 475	٦٠-٧٥٪
الوزن النوعي		≈ ١,٣٠ كجم/لتر
اللزوجة (جهاز بروكفيلد، المغزل: ٦، السرعة: ٢٠ دورة في الدقيقة)		٤٥٠٠٠-٥٥٠٠٠ (cps)
زمن المعالجة	ASTM-C 4125	٤٨ ساعة
الاستطالة عند الكسر	ASTM-D 2370-98	> ٢٥٠٪

الوصف:

أنقى دامب WB هو طلاء ذو مكون واحد عازل للرطوبة. يوفر عزلاً مرناً ومقاوماً للماء للمناطق الرطبة والمبللة. يتميز **أنقى دامب WB** بمرونة جيدة ومناسب بشكل مثالي للاستخدام على الخرسانة، ويتم تطبيقه بالفرشاة أو الرش أو المساحة المطاطية.

أنقى دامب WB هو مزيج من أصباغ ومواد مالئة وراتنجات كوبوليمر مقاومة للطقس والماء.

المزايا:

- طلاء مقاوم للماء.
- يسمح للأسطح بالتنفس مع الحفاظ على قوة التصاق عالية بالركيزة.
- حل فعال من حيث التكلفة.

مجالات التطبيق:

- طلاء عازل للماء والرطوبة للمناطق الرطبة مثل الحمامات والمطابخ والشرافات.
- طلاء عازل للماء والرطوبة للمنشآت تحت الأرضية.

طريقة التطبيق:

يجب أن تكون الأسطح طيبة ونظيفة وخالية من أي جزيئات مفككة أو شحوم أو زيوت.

تحضير طبقة الأساس: يجب تطبيق طبقة أساس على الأسطح المسامية والخرسانية، قم بتخفيف **أنقى دامب WB** بكمية مناسبة من الماء حسب الحاجة (حوالي ٣-٤ كجم لكل دلو ٢٠ كجم).

الطلاء: قم بتطبيق العدد المطلوب من الطبقات بعد جفاف طبقة الأساس. قم بتطبيق طبقات متعددة بشكل متعامد على بعضها البعض.

عالج جميع الفواصل والشقوق وقم بتقويتها بشبكة من الألياف الزجاجية ومواد مالئة مناسبة.

التغطية:

يتم تطبيق **أنقى دامب WB** بالرش أو الفرشاة أو المساحة المطاطية على طبقتين على الأقل، وبسُمك حوالي ٢٠٠ ميكرون لكل طبقة، مما ينتج عنه معدل استهلاك يتراوح بين ١,٨-١,٥ متر مربع/كجم لكل طبقة بسُمك ١ مم.