



أنقى هايبو (ANQA HYBO PU) بولي يوريثان معدل بالأكريليك، طلاء عازل للمياه ذو أساس مائي

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

الوصف:

أنقى Hybo PU هو منتج ذو مكون واحد، ذو أساس مائي، ومعدل ببولي يوريثان/أكريليك. ينتج طبقة غشاء مرنة وسلسلة لعزل وحماية للأسطح من المياه.

المزايا:

- جاهز للاستخدام، مكون واحد
- التصاق ممتاز على مختلف الأسطح
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- قدرة ممتازة على سد الشقوق
- متانة عالية وسهل التطبيق بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش اللاهوائي.

مجالات التطبيق:

- الأسطح المكشوفة والشرفات والبالات.
- المناطق الرطبة والمطابخ والحمامات (تحت البلاط).
- الأقبية والجدران الاستنادية.
- منصات الجسور.
- التطبيقات الداخلية والخارجية.
- قابل للتطبيق على الأسطح الخرسانية والخشبية والمعدنية والجصية والبيتومينية.

إجراءات التطبيق:

تحضير السطح: يجب تنظيف جميع الأسطح والتخلص من الغبار والأوساخ والطحالب والزيوت والشحومات والجسيمات المفككة الأخرى. يمكن تحقيق ذلك عن طريق السفع بالحصي/الرمال/الكرات المعدنية. كحد أدنى، يجب استخدام فرشاة سلكية قوية. قم بإصلاح جميع الثقوب الصغيرة وعيوب السطح باستخدام مونة إصلاح خرسانية مناسبة من أنقى كريت.

تحضير طبقة الأساس: لا يتطلب أنقى Hybo PU تحضير لطبقة أساس ويمكن تطبيقه مباشرة على سطح الخرسانة. في حالة الأسطح شديدة المسامية، يوصى باستخدام طبقة الأساس لسد المسام وتثبيت السطح. يمكن تحضير طبقة الأساس في الموقع عن طريق تخفيف أنقى Hybo PU بنسبة 1:1 بالماء. ضع طبقة الأساس بمعدل 0.5 متر مربع/لتر وأتركها حتى تجف.

الخلط: أنقى Hybo PU هو منتج ذو مكون واحد، ولكن يجب خلط محتويات الوعاء جيدًا قبل التطبيق لإزالة أي رواسب. يجب استخدام مثقاب بطيء السرعة وخلط ذو شفرة مناسبة لمنع تكون فقاعات الهواء.

التطبيق: يمكن تطبيق الطلاء بالفرشاة أو الرولة أو الرش اللاهوائي ويجب تطبيقه على طبقتين كحد أدنى. يجب السماح للطبقة الأولى بالجفاف قبل تطبيق الطبقة الثانية. يجب تطبيق الطبقة الثانية بشكل متعامد على الطبقة الأولى. يجف الطلاء تمامًا في غضون ٧ أيام.

تفاصيل الزوايا: يوصى بتعزيز جميع الزوايا بشرط مانع للتسرب متوافق. يجب تضمين شريط مانع التسرب في الطبقة الأولى بينما لا تزال رطبة وتغطيتها بالكامل بالطبقة الثانية.

تنظيف الأدوات: يجب غسل وتنظيف جميع الأدوات فور الاستخدام بالماء النظيف. بمجرد أن يجف المنتج، لا يمكن إزالته إلا ميكانيكيًا.



أنقى هايبو (ANQA HYBO PU)

بولي يوريثان معدل بالأكريليك، طلاء عازل للمياه ذو أساس مائي

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

الاستهلاك:

تقريباً ١,٢ كجم/م² في طبقتين بسماكة ٥٠٠ ميكرون.

الصحة والسلامة:

ملامسة الجلد والعين: تجنب ملامسة العينين والجلد لفترة طويلة. للحصول على معلومات مفصلة، راجع ورقة بيانات سلامة المواد ذات الصلة.

القابلية للاشتعال: مواد غير قابلة للاشتعال، غير خطيرة عند احتراق المواد المجففة.

مدة الصلاحية:

١٢ شهراً للعبوات غير المفتوحة، استخدم الأقدم أولاً.

التعبئة:

٢٠ كجم لكل دلو على منصة نقالة.

المواصفات الفنية:	
اللون	رمادي، أبيض وأسود
الثقل النوعي	1.25 ± 0.05
المحتوى الصلب	50 ± 2% by volume 60 ± 2 by weight
قوة الشد:	> 2 MPa @ 23°C
الاستطالة:	> 400%
صلابة Shore A:	60 ± 5
نفاذية الماء:	صفر
الالتصاق بالخرسانة:	> 1.9 MPa
سد الشقوق:	3 mm @ 23°C
درجة حرارة العمل	-5 to +70°C