مصنع أنقى
Anqa Factory

أنقى إيزونيل إكسترا

مونة جاهزة لعزل المياه والجفاف للياسة الجدران الخارجية والداخلية والمناطق ذات الضغط العالي

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

الخصائص:

- التلييس والعزل المائي في خطوة واحدة.
- مقاومة عالية للغاية لضغط الماء تحت الاوزان الثقيلة دائمة.
- معتمد للاستخدام مع خزانات مياه الشرب.

الوصف:

ملاط العزل المائي والجاف **إيزونيل إكسترا** هو خليط ملاط جاف مقاوم للماء للغاية، يشكل طبقة عازلة للماء بعد التطبيق، مع الحفاظ على نفاذية الهواء في الوقت نفسه. يقدم ملاط العزل المائي **إيزونيل إكسترا** حلاً طويل الأمد للتخلص من مشاكل تسرب المياه على سطح الجدران أو الأرضيات. إنه الحل المثالي للاستخدام في المباني التي تتطلب حمايتها من التأثير المدمر للمياه. لا يحتوي **إيزونيل إكسترا** على مواد ضارة، وبالتالي يمكن استخدامه لعزل الخزانات التي تحتوي على مياه الشرب.

الاستخدامات:

-للعزل المائي الكامل للأنفاق والإنشاءات تحت الأرض من المياه الجوفية.
- العزل المائي لجدران الخرسانة العمودية أو البلوك.
- جدران الخرسانة في الأقبية ومواقف السيارات تحت الأرض.
- خزانات وبرك المياه الخرسانية.
- حمامات السباحة الخرسانية.
- يقاوم ليس فقط الماء ولكن أيضًا الأملاح النيتروجينية - التزهير.
- للعزل المائي للحمامات وأحواض الاستحمام، لمنع تسرب المياه بين الطوابق.

المزايا:

قدرة عزل مائي فائقة.
مقاومة للتلامس المباشر مع الماء.
قابل للتنفس.
عزل فوق الأرض أو تحت الأرض.
التصاق ممتاز وقدرة على الربط.
مقاوم للصقيع.
يمكن تطبيقه على الأسطح الرطبة.
الوقاية من تبلور الأملاح.
مقاوم للمطر والمياه المتدفقة.
يمكن وضعه باستخدام بخاخ أو يدويًا (بواسطة مجرفة قياس).

التطبيق:

تحضير السطح: يجب أن يكون السطح صلبًا وخاليًا من الأجزاء الحرة والدهانات. يجب ألا يكون دهنيًا أو حمضيًا أو طاردًا للماء أو ذا أساس كحولي. يجب ترطيب السطح بشكل مناسب بالماء قبل تطبيق الملاط.

أنقى إيزونيل إكسترا

مونة جاهزة لعزل المياه والجفاف للياسة الجدران الخارجية والداخلية والمناطق ذات الضغط العالي

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

الخلط: يتم التحضير في خلاط جاذبية، أو أداة خلط يدوية كهربائية، أو باستخدام مضرب يدوي بعد إضافة ٦,٣ - ٦,٦ لتر من الماء إلى كيس واحد من **إيزونيل إكسترا** بوزن ٢٥ كجم. لا تضف أي شيء إلى الخليط المختلط!
الخلط بواسطة خلاط يدوي كهربائي: أضف ٦,٢ - ٦,٥ لتر من الماء إلى الدلو أولاً. **هام!** يجب أن تكون جرعة الماء دقيقة، يجب استخدام كوب قياس. اخلط أو قلب لمدة ٥ دقائق، اترك المادة ترتاح لمدة ٥ دقائق، ثم اخلط لمدة دقيقة واحدة أخيرة قبل التطبيق. يوصى باستخدام سرعة دوران منخفضة لأداة الخلط الكهربائية.
الخلط في خلاط جاذبية: أضف الماء أولاً إلى خلاط الجاذبية. كمية الماء هي: ٥,٥-٥,٩ لتر مضروبة في عدد أكياس **إيزونيل إكسترا** التي سيتم خلطها في دفعة واحدة. ثم أضف إيزونيل إكسترا إلى خلاط الجاذبية. اخلط لمدة ١٠ دقائق. يجب استخدام المواد المختلطة في غضون ٣ ساعات.
التطبيق: يتم وضع الملاط على الأرض المحضرة يدويًا باستخدام أداة تسوية أو باستخدام بخاخ. ضع طبقة من **إيزونيل إكسترا** بسمك من ٥ إلى ٨ مم. اضغط فورًا شبكة الألياف الزجاجية باستخدام أداة التطبيق في طبقة **إيزونيل إكسترا**. يجب أن تكون شبكة الألياف الزجاجية في الطبقة العليا. استمر في التطبيق. يجب أن يكون الحجم الموصى به لشبكة الألياف الزجاجية ٥ × ٥ مم والوزن ١٤٠ جرام/م٢. عند توصيل طبقات شبكة الألياف الزجاجية، يجب عمل تداخل لا يقل عن ١٠٠ مم. اللمسة النهائية الموصى بها للسطح هي باستخدام مكنسة بلاستيكية.
العناية بعد التطبيق: من الضروري منع الملاط من الجفاف بسرعة كبيرة، حيث أن الرطوبة المثالية تمكن من الترطيب الدائم لمواد الأسمنت وتقليل التشقق. حافظ على سطح الملاط رطبًا بشكل دائم لمدة يومين، خاصة في الطقس الجاف والعاصف أو في أشعة الشمس المباشرة. يمكن طلاء الطبقة الأخيرة بطلاء داخلي أو خارجي أو تبليطها. في حالة تركيب البلاط، من الضروري تخشين الملاط.
هام: عند تليس أعمال الطوب الرطبة للغاية بالملاط، يمكن أن يحدث تجمع لقطرات الماء على سطح الملاط. هذا أمر ملازم لإجبار الماء على الخروج من المنطقة المجاورة، وستختفي القطرات عندما يتصلب الملاط.
التنظيف: يتم استخدام الماء النظيف للتخلص من الملاط من الأدوات والمعدات. يمكن التخلص من المواد المتصلبة فقط بطريقة ميكانيكية.

التخزين والتعبئة:

أكياس بوزن ٢٥ كجم مع فترة صلاحية ٢٤ شهرًا إذا تم الاحتفاظ بالمنتج في مكان جاف.

التغطية:

يمكن لكيس **إيزونيل إكسترا** بوزن ٢٥ كجم أن يغطي مساحة ٣,٠ م٢ بسمك طبقة من ٥ إلى ٨ مم.

إشعار قانوني:

يتم تقديم المعلومات، وخاصة التوصيات المتعلقة بتطبيق والاستخدام النهائي لمنتجات **ايزونيل أنقى ANQA IZONIL**، بحسن نية، بناءً على المعرفة والخبرة الحالية بالمنتجات عند تخزينها ومعالجتها وتطبيقها بشكل صحيح في ظل الظروف العادية وفقًا لتوصيات مصنع أنقى أو موزعيها. طالما أن استخدام ومعالجة المنتج لا يخضع لتأثيرنا المباشر، فلن نكون مسؤولين عن أي أضرار ناجمة عن سوء استخدامه. نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات ناتجة عن التقدم التقني.
يرجى الرجوع إلى فريقنا الفني للحصول على ضماننا للمشاريع التي تتطلب إجراءات تطبيق خاصة.