مصنع أنقى
Anqa Factory

أنقى إيزونيل سكيم كوت

مونة تنعيم جاهزة لعزل المياه والجفاف للجدران الخارجية والداخلية (١-٣ مم) للتشطيب والتمليس

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

الوصف:

إيزونيل سكيم كوت هو خليط بودرة إسمنتي للعزل المائي والتجفيف، يُستخدم للأسطح الخرسانية أو المليسّة الخارجية أو الداخلية. يغطي **إيزونيل سكيم كوت** العيوب الطفيفة، ويصحح عدم استواء السطح، ويوفر حلاً للعزل المائي والتجفيف مع تشطيب سطح أملس. يُستخدم للتلييس الرقيق بسمك تطبيق من ٢ إلى ٣ مم. ملاحظة: لا ينبغي استخدامه على الأسطح المطلية.

الميزات والفوائد

- عازل للماء.
- مقاوم للأمطار المدفوعة بالرياح.
- تجفيف - إزالة الرطوبة من الجدار والبناء.
- التصاق ممتاز وقوة ربط.
- سهل التطبيق.
- قابلية تشغيل ممتازة.
- يصحح عدم الاستواء.
- يمكن تلميعه بورق صنفرة فائق النعومة للحصول على سطح أملس للغاية.
- قابل للطلاء.
- فعال من حيث التكلفة.

الاستخدام

- يوصى باستخدامه في الجدران الخارجية.
- الأسطح الخرسانية والمليسّة.
- ألواح الخرسانة مسبقة الصب.
- الأسطح المليسّة التقليدية.

التطبيق

تحضير السطح: يجب أن تكون الطبقة الأساسية متصلبة تمامًا ومستقرة دون جزيئات سائبة. يجب أن تكون نظيفة وخالية من الدهانات أو الغبار أو الزيوت أو الملوثات الأخرى. يجب ترطيب السطح قبل التطبيق.

الخلط: اخلط ٢٠ كجم من **إيزونيل سكيم كوت** مع ٧,٢ - ٧,٥ لتر من الماء النظيف. اخلط لمدة ٥ دقائق، واترك الخليط يستقر لمدة ٥ دقائق، ثم اخلط مرة أخرى لفترة وجيزة قبل التطبيق. يوصى باستخدام سرعة دوران منخفضة لأداة الخلط الكهربائية.

هام: أضف الماء إلى دلو الخلط أولاً. لا تضف أي شيء إلى الخليط!

استخدم المواد المختلطة في غضون ٣ ساعات.

التطبيق: يجب ترطيب السطح قبل التطبيق. ضع طبقة متساوية حتى يتم الوصول إلى السمك المطلوب. يمكن تطبيق طبقة ثانية قبل أن تتصلب الطبقة الأولى. يجب أن يكون الحد الأدنى للسمك الإجمالي لجميع الطبقات بين ٢ و ٣ مم.

ملاحظة: عندما تظهر فقاعات الهواء على سطح **إيزونيل سكيم كوت**، فهذا يشير إلى وجود ثقوب صغيرة في الطبقة الأساسية السفلية. فقاعات الهواء هي هواء محصور في الطبقة الأساسية يتمدد عبر الثقوب الصغيرة على سطح **سكيم كوت**. يوصى بالانتظار لمدة ١-٢ ساعة حتى يخرج الهواء وتتم إزالة فقاعات الهواء بتمريرة مجرفة رقيقة من سكيم كوت.

أنقى إيزونيل سكيم كوت

مونة تنعيم جاهزة لعزل المياه والجفاف للجدران الخارجية والداخلية (١-٣ مم) للتشطيب والتمليس

تشطيب السطح: يجب أن يكون السطح النهائي مستويًا وأملسًا. يتم تحديد استوائه في الغالب من خلال محيط الطبقة الأساسية ومهارات التطبيق. يمكن تلميع السطح بورق صنفرة مناسب لإزالة علامات المجرفة. يمكن إزالة الغبار من السطح بعد الصنفرة بقطعة قماش أو إسفنجة مبللة نظيفة أو بتيار مائي للجدار الخارجي، قبل الطلاء. يوصى بالانتظار من ٣ إلى ٧ أيام قبل طلاء السطح. إذا كان السطح الأبيض مفضلًا، فلا يلزم إجراء طلاء أو طبقات إضافية.

التخزين والتعبئة

أكياس بوزن ٢٠ كجم مع فترة صلاحية ٢٤ شهرًا إذا تم الاحتفاظ بالمنتج في مكان جاف.

التغطية

يمكن لكيس **إيزونيل سكيم كوت** بوزن ٢٠ كجم أن يغطي مساحة ٢٠ م٢ بسمك طبقة ١ مم.

إشعار قانوني:

يتم تقديم المعلومات، وخاصة التوصيات المتعلقة بتطبيق والاستخدام النهائي لمنتجات **ايزونيل أنقى** ANQA IZONIL، **ب**حسن نية، بناءً على المعرفة والخبرة الحالية بالمنتجات عند تخزينها ومعالجتها وتطبيقها بشكل صحيح في ظل الظروف العادية وفقًا لتوصيات مصنع أنقى أو موزعيها. طالما أن استخدام ومعالجة المنتج لا يخضع لتأثيرنا المباشر، فلن نكون مسؤولين عن أي أضرار ناجمة عن سوء استخدامه. نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات ناتجة عن التقدم التقني.
يرجى الرجوع إلى فريقنا الفني للحصول على ضماننا للمشاريع التي تتطلب إجراءات تطبيق خاصة.