



أنقى إيزونيل يونيفرسال

مونة جاهزة للاستخدام تتميز بعزل مائي كامل وجفاف سريع للياسة الجدران

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

الخصائص:

التلييس والعزل المائي في خطوة واحدة.

الوصف:

ملاط العزل المائي والتجفيف **إيزونيل يونيفرسال** هو خليط ملاط جاف مقاوم للماء، يشكل طبقة عازلة للماء بعد التطبيق مع الحفاظ على نفاذية الهواء في الوقت نفسه. يقدم ملاط العزل المائي إيزونيل يونيفرسال حلاً طويل الأمد للتخلص من مشاكل تسرب المياه على سطح الجدار. إنه الحل المثالي للاستخدام في المباني التي تتطلب حمايتها من التأثير المدمر للمياه. لا يحتوي **إيزونيل يونيفرسال** على مواد ضارة.

الاستخدامات:

- للعزل المائي الكامل للجدران الخارجية.
- يقاوم ليس فقط الماء ولكن أيضًا الأملاح النيتروجينية - التزهير.

المزايا:

- قدرة عزل مائي فائقة.
- مقاومة للإعصار والأمطار المدفوعة بالرياح.
- قابل للتنفس.
- التصاق ممتاز وقدرة على الربط.
- يمكن تطبيقه على الأسطح الرطبة.
- الوقاية من تبلور الأملاح.
- يمكن وضعه باستخدام بخاخ أو يدويًا (بواسطة مجرفة قياس).

التحضير:

- **تحضير السطح:** يجب أن يكون السطح صلبًا وخاليًا من الأجزاء الحرة والدهانات. يجب ألا يكون دهنيًا أو حمضيًا أو طارداً للماء أو ذا أساس كحولي. يجب ترطيب السطح بشكل مناسب بالماء قبل تطبيق الملاط.
- **الخلط:** يتم التحضير في خللاط جاذبية، أو أداة خلط يدوية كهربائية، أو باستخدام مضرب يدوي بعد إضافة ٣,٧ - ٣,٩ لتر من الماء إلى كيس واحد من إيزونيل يونيفرسال بوزن ٢٥ كجم. لا تضاف أي شيء إلى الخليط المختلط!
- **الخلط بواسطة خللاط يدوي كهربائي:** أضف ٣,٧-٣,٩ لتر من الماء إلى الدلو أولاً. هام! يجب أن تكون جرعة الماء دقيقة. يجب استخدام كوب قياس. اخلط أو قلب لمدة ٥ دقائق، اترك المادة ترتاح لمدة ٥ دقائق، ثم اخلط لمدة دقيقة واحدة أخيرة قبل التطبيق. يوصى باستخدام سرعة دوران منخفضة لأداة الخلط الكهربائية.
- **الخلط في خللاط جاذبية:** أضف الماء أولاً إلى خللاط الجاذبية. كمية الماء هي: ٣,٧-٣,٩ لتر مضروبة في عدد أكياس **إيزونيل يونيفرسال** التي سي اخلط لمدة ١٠ دقائق. يجب استخدام المواد المختلطة في غضون ٣ ساعات.



أنقى إيزونيل يونيفرسال

مونة جاهزة للاستخدام تتميز بعزل مائي كامل وجفاف سريع للياسة الجدران

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

التطبيق:

يتم تطبيق **إيزونيل يونيفرسال** يدويًا (باستخدام الأدوات القياسية للتليس). الحد الأدنى لطبقة التطبيق هو ١٠ مم. يوصى باستخدام شبكة الألياف الزجاجية لمنع ظهور تشققات شعرية. المواصفات الموصى بها لشبكة الألياف الزجاجية هي ٥ مم × ٥ مم (الحجم) و١٤ جم/م^٢ (الوزن). يتم تطبيق شبكة الألياف الزجاجية بالقرب من السطح النهائي. أولاً، يتم تطبيق حوالي ٧٠٪ من السمك الكلي **إيزونيل يونيفرسال** (على سبيل المثال، ٧ مم عند سمك إجمالي ١٠ مم)، ثم يتم دفع شبكة الألياف الزجاجية برفق باستخدام مجرفة في طبقة **إيزونيل يونيفرسال**، ويتم تطبيق الـ ٣٠٪ المتبقية من السمك الكلي لإيزونيل يونيفرسال على الفور (على سبيل المثال، ٣ مم عند سمك إجمالي ١٠ مم). يتم تشطيب سطح إيزونيل يونيفرسال بنفس طريقة الملاط الإسمنتي العادي باستخدام الإسفنج أو المجرفة.

العناية بعد التطبيق: من الضروري منع الملاط من الجفاف بسرعة كبيرة، حيث أن الرطوبة المثالية تمكن من الترطيب الدائم لمواد الأسمنت وتقليل التشقق. حافظ على سطح الملاط رطبًا بشكل دائم لمدة يومين، خاصة في الطقس الجاف والعاصف أو في أشعة الشمس المباشرة. يمكن طلاء الطبقة الأخيرة بطلاء داخلي أو خارجي أو تبليطها. في حالة تركيب البلاط، من الضروري تخشين الملاط.

هام: عند تليس أعمال الطوب الرطبة للغاية بالملاط، يمكن أن يحدث تجمع لقطرات الماء على سطح الملاط. هذا أمر ملازم لإجبار الماء على الخروج من المنطقة المجاورة، وستختفي القطرات عندما يتصلب الملاط.

التنظيف:

يتم استخدام الماء النظيف للتخلص من الملاط من الأدوات والمعدات. يمكن التخلص من المواد المتصلبة فقط بطريقة ميكانيكية.

التخزين والتعبئة:

أكياس بوزن ٢٥ كجم مع فترة صلاحية ٢٤ شهرًا إذا تم الاحتفاظ بالمنتج في مكان جاف.

التغطية:

يمكن لكيس إيزونيل يونيفرسال بوزن ٢٥ كجم أن يغطي مساحة ٢٠ م^٢ بسمك طبقة ١٠ مم.

إشعار قانوني:

يتم تقديم المعلومات، وخاصة التوصيات المتعلقة بتطبيق والاستخدام النهائي لمنتجات **إيزونيل أنقى ANQA IZONIL**، بحسن نية، بناءً على المعرفة والخبرة الحالية بالمنتجات عند تخزينها ومعالجتها وتطبيقها بشكل صحيح في ظل الظروف العادية وفقًا لتوصيات مصنع أنقى أو موزعيها. طالما أن استخدام ومعالجة المنتج لا يخضع لتأثيرنا المباشر، فلن نكون مسؤولين عن أي أضرار ناجمة عن سوء استخدامه. نحفظ بالحق في إجراء تغييرات ناتجة عن التقدم التقني. يرجى الرجوع إلى فريقنا الفني للحصول على ضماننا للمشاريع التي تتطلب إجراءات تطبيق خاصة.