



أنقى روف HD

طلاء عازل مائي مرن للأسطح

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

الوصف:

أنقى روف HD هو طلاء أسطح ذو مكون واحد، يوفر طبقة عازلة مائية مرنة بمقاومة جيدة للظروف الجوية. يتمتع **أنقى روف HD** بمرونة جيدة ومناسب بشكل مثالي للاستخدام على رغوة البولي يوريثان المرشوشة، والخرسانة، والخرسانة الخفيفة، والأسطح، والبلاط، والخشب، والأسطح الفولاذية المجلفنة، ويتم تطبيقه بالفرشاة أو الرش أو الممسحة المطاطية. **أنقى روف HD** هو مزيج من الأصباغ والحشوات المقاومة للطقس والماء، وراتنجات إستر الستايرين الأكريليك.

المزايا:

- طبقة عازلة للماء.
- يسمح للسطح بالتنفس مع بقائه ملتصقًا بقوة بالطبقة الأساسية.
- انعكاس شمسي جيد.
- اقتصادي.
- يعكس الأشعة فوق البنفسجية.

مجالات التطبيق:

- طبقة عازلة للماء وواقية فوق رغوة البولي يوريثان المرشوشة.
- طبقة عازلة للماء للأسطح الخرسانية المائلة والأفقية والخرسانة الخفيفة.
- طبقة عازلة للماء فوق بلاط التيرازو الموجود.
- طبقة عازلة للماء فوق الصفائح الحديدية المموجة.

طريقة التطبيق:

يجب أن تكون الأسطح طيبة ونظيفة من أي جزيئات سائبة وشحوم وزيوت.

الطبقة الأولية: يجب تطبيق طبقة أولية على الأسطح المسامية والخرسانية، قم بتخفيف **أنقى روف HD** بكمية مناسبة من الماء حسب الحاجة (≈ ٣ إلى ٤ كجم/دلو ٢٠ كجم).

الطلاء: ضع الطبقات المطلوبة عندما تجف الطبقة الأولية. يجب تطبيق طبقات متعددة بشكل عمودي. يجب معالجة جميع المفاصل والشقوق وتقويتها بشبكة الألياف الزجاجية ومواد التعبئة المناسبة.

اترك ٢٤ ساعة على الأقل لتطبيق طبقة فوق طبقة مجففة. لا ينصح بالاستخدام بعد المطر المباشر، انتظر ٤٨ ساعة أو تأكد من جفاف السطح تمامًا للتطبيق.

التغطية:

ضع **أنقى روف HD** بالرش أو الفرشاة أو الممسحة المطاطية في طبقتين على الأقل، وحوالي ٢٠٠ ميكرون لكل طبقة لإعطاء استهلاك تقريبي ١,٥ - ١,٨ م^٢/كجم لكل طبقة.

الصحة والسلامة:

ملامسة الجلد والعين: تجنب الاتصال المطول بالعينين والجلد. للحصول على معلومات مفصلة، راجع صحيفة بيانات سلامة المواد ذات الصلة.

القابلية للاشتعال: مواد غير قابلة للاشتعال، غير خطيرة عند احتراق المواد المجففة.

التنظيف:

أنقى روف HD مادة مائية: يمكن تنظيف الأدوات بالماء مباشرة بعد الاستخدام. يمكن كشط المواد المجففة ميكانيكيًا.

مدة الصلاحية:

١٢ شهرًا للعبوات غير المفتوحة، استخدم الأقدم أولاً.

المواصفات الفنية:

الطريقة القياسية	أنقى روف HD	الخصائص
-	سائل غليظ	المظهر
-	أبيض	اللون
ASTM - A3245	صفر	نفاذية الماء
ASTM-D 1475	٦٠-٥٥ %	المحتوى الصلب %
	Kg/L ١,٢٥	الثقل النوعي
ASTM-C 4125	٤٨ ساعة	زمن المعالجة
	٥٥٠٠٠ - ٤٠٠٠٠	اللزوجة، بروكفيلد
	Cps	٦، Sp: السرعة ٢٠
ASTM-D 2370-98	> ٢٥٠ %	استطالة عند الكسر
ASTM-D 2240-05	٦٧	صلابة Shore A