



أنقى SL 75W طلاء السيلوكسان الطارد للماء

www.anqa.com.sa @anqa_com_sa @anqa.com.sa

الوصف:

أنقى SL 75W هو منتج مكون من جزء واحد، ذو لزوجة منخفضة، خالٍ من المذيبات، ومعالجة تفاعلية للخرسانة والركائز الأسمنتية، يعتمد على السيلان بنسبة 99% من المادة الفعالة. يتوافق **أنقى SL 75W** مع أعلى متطلبات **EN 1504-2** للتشريب الطارد للماء (عمق الاختراق من الفئة الثانية ومقاومة إجهادات التجميد والذوبان الملحي). مناسب للاستخدام في الظروف المناخية الحارة والاستوائية.

المميزات:

- اختراق ممتاز.
- امتصاص سريع حتى على الخرسانة الكثيفة.
- اقتصادي وسهل الاستخدام.
- يقلل من التآكل حتى في الخرسانة المتشققة.
- يؤخر بدء التآكل عن طريق تقليل الرطوبة المتاحة على مستوى قضبان التسليح.
- يخفف من التآكل عن طريق منع المزيد من الكلوريد من الهجرة إلى قضبان التسليح.
- مقاوم لمياه البحر..

إجراءات التطبيق:

الخط:

يتم توفير **أنقى SL 75W** جاهزًا للاستخدام ولا ينبغي تخفيفه.

التطبيق:

يتم تطبيق **أنقى SL 75W** باستخدام بخاخ منخفض الضغط، أو فرشاة، أو بكرة، مع العمل من الأسفل إلى الأعلى مع الحرص على عدم السماح للمنتج بالجريان. يتم تطبيق الطبقات اللاحقة إما "رطب على رطب" أو عندما يكون السطح جافًا تمامًا. في التطبيق الأفقي، تجنب التراكم على السطح.

تنظيف الأدوات:

نظف جميع الأدوات ومعدات التطبيق بمنظف مناسب فور الاستخدام. لا يمكن إزالة المواد المتصلبة/المعالجة إلا ميكانيكيًا.

المواصفات الفنية:

- درجة حرارة الركيزة: +5 درجة مئوية كحد أدنى / +40 درجة مئوية كحد أقصى.
- محتوى رطوبة الركيزة: < 7-8%.
- وقت الانتظار / الطلاء الزائد: يمكن تغطيته بطلاء بوليمر مائي ومذيب - اتصل بالشركة المصنعة للطلاء المقترح للحصول على التوصيات.
- يمكن استخدام **أنقى SL 75W** كطبقة أساس مانعة للماء تحت العديد من طبقات أنقى الواقية بما في ذلك التشتت المائي. وبالتالي يتم منع اختراق الماء في النقاط الضعيفة المحتملة أو في حالة تلف الطبقة العلوية ويمكن تقليل خطر الأضرار اللاحقة مثل تقشر الطلاء.
- وقت الانتظار: 6 ساعات كحد أدنى، أسبوع واحد كحد أقصى.
- المعالجة بالتصلب: لا يتطلب **أنقى SL 75W** أي معالجة خاصة بالتصلب ولكن يجب حمايته من المطر لمدة 4 ساعات على الأقل عند 20+ درجة مئوية..

التغطية والاستهلاك:

يعتمد على امتصاص الركيزة: 150-200 جم/م² لكل طبقة. لضمان المتانة، يجب تطبيق طبقتين على الأقل.

التخزين:

12 شهرًا للعبوات المغلقة في ظروف تخزين مناسبة. استخدم العبوات ذات تاريخ الإنتاج الأقدم أولاً.

التعبئة والتغليف:

يتم توفير **أنقى SL 75W** في عبوات جرّكن سعة 5 لتر، و 20 لتر، و 200 لتر.